

لهم إني
أعوذ بِكَ مِنْ شَرِّ
مَا أَنْتَ مَعَهُ
أَنْتَ أَعْلَمُ

جمع‌بندی کنکور دکتری تخصصی

مهندسی مواد

نوید صفرپور

محمد پارسا خلخالی

سروشناسه : صفرپور، نوید، ۱۳۶۸-

عنوان و نام پدیدآور : جمع‌بندی کنکور دکتری تخصصی مهندسی مواد / نوید صفرپور، محمدپارسا خلخالی

طراح جلد : سمیه خیری

مشخصات نشر : کرج؛ آوای آرامش، ۱۳۹۸.

مشخصات ظاهری : ۲۲۵ ص؛ مصور.

شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۶۸۸۱-۰۷-۴

وضعیت فهرست نویسی : فیبا

موضوع : مهندسی مواد – راهنمای آموزشی (عالی)

موضوع : مهندسی مواد – آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)

موضوع : متالورژی – راهنمای آموزشی (عالی)

موضوع : متالورژی – آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)

موضوع : دانشگاه‌ها و مدارس عالی – ایران – آزمون‌ها

موضوع : آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی – ایران

شناسه افزوده : خلخال، محمدپارسا، ۱۳۶۵-

رده بندی کنگره : TA۴۰۴

رده بندی دیوبی : ۶۲۰/۱۱۰۷۶

شماره کتابشناسی ملی : ۵۸۳۴۸۸۷

جمع‌بندی کنکور دکتری تخصصی مهندسی مواد

مؤلفین : نوید صفرپور – محمدپارسا خلخالی

شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۶۸۸۱-۰۷-۴

نوبت چاپ : اول ۱۳۹۸

شمارگان : ۱۰۰۰ نسخه

قیمت : ۶۸۰۰۰ تومان

انتشارات آوای آرامش

پیش گفتار:

کتاب حاضر حاصل چندین سال مطالعه و بررسی کنکورهای دکتری و کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی و همچنین تجربه تدریس بیش از ۱۰ سال اینجانب برای دانشجویان این رشته در مقاطع مختلف است.

در این کتاب چهارچوب خاصی رعایت شده است که از آن می‌توان به عنوان نقطه تمایز نسبت به سایر کتب با عنوان مشابه نام برد که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

هر فصل با یکسری از سوالات کنکور دکتری مهندسی مواد و متالورژی از سال ۹۱ تا ۹۸ شروع شده است و در ادامه پاسخی ۱۰۰ درصد تشریحی ارائه گردیده است. در قسمت بعدی به تحلیل آماری سوالات مطرح شده در هر کنکور پرداخته شده است تا دانشجویان از این آمارهای بدست آمده به عنوان کلیدی طلایی برای موفقیت خود استفاده کنند. در قسمت‌های بعدی برگه‌هایی برای یادداشت‌برداری و پاسخ‌گیری برای شبیه‌سازی کنکور ضمیمه شده است.

دلیل چاپ کتاب حاضر را این مهم می‌دانیم که از آن به عنوان یک مرجع مناسب کنکوری مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد استفاده شود.

در نهایت برخود لازم می‌دانم تا از عزیزانی که در مراحل نگارش و چاپ این کتاب مرا باری کرده‌اند قدردانی و تشکر کنم. جناب آقای حسین یعقوبی که در مراحل نگارش این کتاب همکاری را به نحو احسن انجام دادند، خانم سمیه خیری که زحمت طراحی جلد را بعهده داشتند، خانم محبوبه شریفی، تایپیست و ویراستاری اثر را انجام دادند. قدردانی ویژه‌ای از همسر عزیزم دارم که در طول نگارش این کتاب پشتونه من بوده و با صبر و حوصله در انجام این مهم من را باری نمود. تشکر ویژه‌ای از آقای محمدپارسا خلخالی دارم که بدون کمک‌های ایشان نگارش این کتاب ممکن نبود.

از آنجایی که هیچ اثری خالی از ایراد نیست، از کلیه اساتید، دانشجویان و دوستان گرامی دعوت می‌کنم تا ایرادها و پیشنهادهای خود را با اینجانب از طریق شماره همراه ۰۹۳۵۴۹۳۷۴۶۴ در میان بگذارند.

تابستان ۱۳۹۸

نوید صفرپور

تقدیم به پدرم

کوهی استوار و حامی من در تمام طول زندگی

تقدیم به مادرم

سنگ صبوری که الفبای زندگی به من آموخت

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۲	سوالات سال ۱۳۹۱
۱۳	پاسخنامه
۳۵	سوالات سال ۱۳۹۲
۴۵	پاسخنامه
۶۷	سوالات سال ۱۳۹۳
۷۶	پاسخنامه
۹۴	سوالات سال ۱۳۹۴
۱۰۵	پاسخنامه
۱۲۳	سوالات سال ۱۳۹۵
۱۳۰	پاسخنامه
۱۴۶	سوالات سال ۱۳۹۶
۱۵۴	پاسخنامه
۱۷۱	سوالات سال ۱۳۹۷
۱۷۹	پاسخنامه
۱۹۶	سوالات سال ۱۳۹۸
۲۰۵	پاسخنامه

مواد کنکور

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه مرکز) - سال ۱۳۹۱

مهندسی مواد و متالورژی (کد ۲۳۵۹)

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سوال: ۴۵

ردیف	دروس اختصاصی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (ترمودینامیک، خواص فیزیکی مواد، خواص مکانیکی مواد ، روش‌های شناسایی و آنالیز مواد)	۴۵	۱	۴۵

دروس تخصصی (خواص فیزیکی مواد، خواص مکانیکی مواد، شیمی فیزیک و قرمودانیامیک مواد، روش‌های آنالیز مواد)

۱-رابطه زیر اکتیویته کربن در آهن را ارائه می‌دهد (حالت استاندارد کربن، گرافیت خالص می‌باشد).

$$\log a_c = \log \left[\frac{x_c}{1-2x_c} \right] + \frac{1873}{T} - 3 + \left[\frac{0.72 + \frac{3756}{T}}{1-x_c} \right]$$

ضریب اکتیویته در رقت بینهایت (γ_c^∞) برای کربن در دمای $1600^\circ C$ چقدر است؟


+۲/۷۲ (۴)

+۰/۰۱ (۳)

+۰/۰۵ (۲)

+۰/۰۷۲ (۱)

۲-یک مخلوط گازی محتوى $80\% H_2$ و $20\% O_2$ در فشار یک اتمسفر و دمای $1000^\circ K$ با یک آلیاژ آهن که رفتار ایده‌آل دارد و اکسید آهن خالص در تعادل می‌باشد. درصد اتمی آهن در آلیاژ چقدر است؟



$$+4 \exp\left(-\frac{8}{5}\right) \quad (۴)$$

$$0.4 \exp\left(-\frac{8}{5}\right) \quad (۳)$$

$$0.4 \exp\left(-\frac{8}{5}\right) \quad (۲)$$

$$4 \exp\left(-\frac{8}{5}\right) \quad (۱)$$

۳-اگر در آلیاژ مذاب $Fe - Cu$ در دمای $1727^\circ C$ درجه سانتیگراد، \bar{G}_{Cu}^{xs} باشد، $\ln \frac{P}{X_{Cu}} = -11$ بر حسب کالری به کدام یک از

پاسخ‌های زیر نزدیکتر است؟

$$\ln P_{Cu}^\circ (\text{atm}) = \frac{-94000}{T} + 34 \quad \left(R = 2 \frac{\text{Cal}}{\text{mol.K}} \right)$$

-۸۰۰۰ (۴)

-۸۰۰۰ (۳)

-۴۰۰۰ (۲)

۴۰۰۰ (۱)

۴-دو فلز A و B در حالت مذاب در یکدیگر محلول اند و در حالت جامد در یکدیگر نامحلول (یوتکتیک). مذاب‌های این دو فلز را می‌توان محلول ایده‌آل تقریب زد. دمای ذوب A و B به ترتیب K و $100^\circ C$ و تغییر آنتروپی ناشی از ذوب یک مول A و یک مول B در دمای ذوبشان $\frac{2}{K} \text{ Cal}$ می‌باشد. چنانچه ظرفیت حرارتی A و B در دو حالت جامد و مذاب یکسان فرض شود، کدام یک

$$\left(R = 2 \frac{\text{Cal}}{\text{mol.K}} \right) \text{ از معادلات زیر معادله لیکویدس } A \text{ است؟}$$

$$X_B = 1 - \exp\left(1 - \frac{1000}{T}\right) \quad (۲)$$

$$X_B = \exp\left(\frac{1000}{T}\right) \quad (۱)$$

$$X_B = 1 - \exp\left(1 + \frac{1000}{T}\right) \quad (۴)$$

$$X_B = 1 + \exp\left(-\frac{1000}{T}\right) \quad (۳)$$

۵-اگر ΔG° تشکیل یک مول FeO و بخار آب در دمای K به ترتیب $-46^\circ C$ و $-47^\circ C$ باشد، ΔG اکسیداسیون یک مول آهن در محیطی حاوی ۵ درصد هیدروژن، ۵۰ درصد بخار آب و ۴۵ درصد آرگون در دمای فوق چند کالری

$$\left(\ln x = 2/3 \log x, R = 2 \frac{\text{Cal}}{\text{mol.K}} \right) \text{ است؟}$$

+۷۵۰۰ (۴)

-۵۶۰۰ (۳)

-۳۸۰۰ (۲)

+۶۵۰۰ (۱)

۶-اگر گرمای نهان ذوب آهن، ثابت و برابر $\frac{Cal}{mol}$ باشد و معادله فشار بخار آهن مذاب از رابطه

$$\left(R = 2 \frac{\text{Cal}}{\text{mol.K}} \right) \text{ تبعیت کند، گرمای نهان تصعید آهن چند کالری بر مول خواهد بود؟}$$

۹۴۳۰۰ (۴)

۴۵۵۰۰ (۳)

۴۸۸۰۰ (۲)


۹۱۰۰۰ (۱)

مواد کنکور

۳

نوبت صفرپور آزمون دوره دکتری سال ۹۱

۷- در دیاگرام شکل زیر، در فاز α عنصر B و در فاز β عنصر A از قانون هنری تبعیت می‌کنند. در ناحیه دوفازی $\alpha + \beta$ در چه دمای‌ای برابر با a_B^β با a_A^α بود؟



$$T_{m,A} > T > T_{eu} \quad (1)$$

$$T > T_{eu} \quad (2)$$

$$T < T_{eu} \quad (3)$$

$$T_{m,B} > T > T_{eu} \quad (4)$$

۸- سیستمی متشکل از $M(s), MO(s), CO(g), MC(s), C(s), CO_2(g)$ در نظر بگیرید. اگر تعداد واکنش‌های شیمیایی مستقل در این سیستم را R و تعداد درجات آزادی سیستم در حالت تعادل کامل فازها F بنامیم کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

$$F = 2, R = 2 \quad (2)$$

$$F = 0, R = 3 \quad (1)$$

$$F = 0, R = 4 \quad (4)$$

$$F = 1, R = 2 \quad (3)$$

۹- با توجه به اطلاعات جدول زیر که از تجزیه تعادلی $2MgO(s) = 2Mg(g) + O_2(g)$ بدست آمده است، مقدار متوسط ΔH° واکنش تقریباً چقدر است؟ ($\ln 4 = 1/5$)

$T(K)$	۱۵۰۰	۲۰۰۰
$\ln P_{O_2}$	-۹۵/۵	-۵۵/۵

$$-720000R \quad (2)$$

$$720R \quad (1)$$

$$720000R \quad (4)$$

$$-720R \quad (3)$$

۱۰- برای یک سیستم بسته با کار انبساطی می‌توان نوشت:

اگر ضریب انبساط حجمی و ضریب تراکم برای این سیستم به ترتیب α و β باشد کدام یک از روابط زیر صحیح است؟

$$\left(\frac{dS}{dV} \right)_T = \frac{\alpha}{\beta} \quad (4)$$

$$\left(\frac{dS}{dV} \right)_T = -\frac{\alpha}{\beta} \quad (3)$$

$$\left(\frac{dS}{dV} \right)_T = -\frac{\beta}{\alpha} \quad (2)$$

$$\left(\frac{dS}{dV} \right)_T = \alpha\beta \quad (1)$$

۱۱- با استفاده از معادله پائولینگ، درصد مشخصه اشتراکی در پیوند یونی - اشتراکی ترکیب نیمه رسانای $2-ZnSe$ چقدر است؟ در صورتی که الکترونگاتیوی Zn و Se به ترتیب برابر $1/7$ و $2/5$ است.

$$\left(e^{-\sigma/84} = 0/53, e^{-\sigma/16} = 0/85 \right)$$

$$85 \quad (4)$$

$$15 \quad (3)$$

$$47 \quad (2)$$

$$53 \quad (1)$$

۱۲- چگالی اتمی خطی در جهات بلوری $\langle 111 \rangle$ فلزی با ساختمان بلوری BCT (تتراگونال مرکز پر) با $a = 2 A^\circ$ و $c = 1 A^\circ$ برابر است؟

$$\text{حسب اتم بر انگستروم} \left(\frac{at}{A^\circ} \right) \text{ چقدر است؟}$$

$$1/5 \quad (4)$$

$$0/67 \quad (3)$$

$$0/8 \quad (2)$$


$$1/25 \quad (1)$$

مواد کنکور

نوبت صفرپور - آزمون دوره دکتری سال ۹۱

۴

۱۳- حلایت Cu در Al در $100^{\circ}C$ تقریباً برابر صفر است. بیشینه درصد وزنی فاز θ رسوب یافته در یک آلیاژ $Al-5\%Cu$ کوئیج شده و پیر شده در $100^{\circ}C$ چند درصد است؟ (به نمودار تعادلی پیوست رجوع شود.)




۱۵)

۱۰ (۲)

۵ (۳)

۲۰ (۴)

۱۴- مطابق نمودار $Ag-Al$, آلیاژی با 7% Al به مدت زمان طولانی در بالای دمای T حرارت داده شده و سپس در آب کوئیج شده است (ریزساختار A) یا به طور تعادلی چند درجه زیر T سرد و به مدت زمان ۲۰ دقیقه در آن نگهداری و سپس در آب کوئیج شده است (ریزساختار B). کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد X و Y و Z نشان داده شده در ریزساختارها صحیح است؟



$Z = \beta$ و $Y = \alpha$ ، $X = \gamma$ (۱)

$Z = \beta$ و $Y = \gamma$ ، $X = \alpha$ (۲)

$Z = \gamma$ و $Y = \beta$ ، $X = \alpha$ (۳)

$Z = \alpha$ و $Y = \beta$ ، $X = \gamma$ (۴)

۱۵- مقدار کربن لازم (بر حسب kg) در تولید یک تن فولاد ابزار کربنی با ساختار سمنتیت کروی شامل 20% وزنی سمنتیت در شرایط سرد کردن تعادلی چقدر است؟ ($C_{Fe,C} = 6/7\%$)

۲۰ (۴)

۶/۷ (۳)

۱۰ (۲)

۱۳/۴ (۱)

۱۶- یک چدن کربنی ساده سرد شده تحت شرایط تعادلی شبه پایدار 40% وزنی Fe_3C کل در ریزساختار خود در دمای محیط دارد. درصد وزنی کربن آن چقدر است؟ ($C_{Fe,C} = 6/7\%$)


۵/۳۶ (۴)

۲/۶۸ (۳)

۳/۳۵ (۲)

۴/۳ (۱)

۱۷- نمودار TTT یک فولاد یوتکتوئید به همراه منحنی‌های سرد شدن سطح و مغز یک نمونه سخت شونده عمقی در شکل زیر نشان داده شده است. با توجه به مراحل ۱ و ۲ و ۳ مندرج در شکل، نوع ترک و احتمال وقوع آن در کدام مرحله وجود دارد؟



(۱) ترک سطحی ، مرحله ۱

(۲) ترک داخلی ، مرحله ۳

(۳) ترک داخلی ، مرحله ۱

(۴) ترک سطحی ، مرحله ۳